

Sur le procédé

KOLABLOK

Famille de produit/Procédé : Mur en blocs en béton

Titulaire(s) : Société X INDUSTRIES

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 16 - Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie

Versions du document

Version	Description	Rapporteur	Président
V3	La présente version, examinée par le GS n°16 le 23 juin 2026, annule et remplace l'Avis Technique n° 16/16-790_V2. Elle intègre les évolutions suivantes : • Ajout de nouveaux blocs ; • Intégration du classement de résistance au feu d'un mur non porteur ; • Suppression d'une usine de fabrication de la colle et ajout de deux nouvelles usines ; • Mise à jour des références de chantiers.	AKKAOUI Abdessamad	JURASZEK Nicolas
V2	Cette version, examinée par le GS n° 16 le 22 juin 2023, annule et remplace la version 16/21-790_V1. Elle intègre les modifications suivantes : • Changement de nom « KOLABLOK_MS® » en « KOLABLOK® » • Ajout d'un bloc avec isolant intégré • Ajout de la possibilité de mise en œuvre des joints verticaux avec KOLABLOK® • Ajout de quelques blocs en béton de granulats légers conformes à la norme NF EN 13055 et de classe L40 et les blocs TECHNICITE de classe de résistance garantie minimum L30. • Modification de certains aspects sur la mise en œuvre du procédé • Mise à jour de l'appréciation de laboratoire • Mise à jour des références chantiers • Mise à jour de la trame suivant le nouveau règlement intérieur	AKKAOUI Abdessamad	ESTEVE Stéphane

Descripteur :

Procédé de réalisation de murs constitués de blocs de béton creux de 200 mm rectifiés de marque NF.

Ces éléments de maçonnerie en blocs en béton de granulats courants ou légers ou en blocs avec isolant intégré sont montés à joints horizontaux minces de colle polymère prête à l'emploi à l'aide d'un pistolet.

Les joints verticaux peuvent être remplis ou laissés secs.

Les blocs visés sont (voir la liste en Annexe du Dossier Technique) :

- Les blocs de granulats courants certifiés NF avec une classe de tolérances dimensionnelles D4, une classe de résistance garantie minimum B40 et une épaisseur minimale de 200 mm,
- Les blocs de granulats légers certifiés NF avec une classe de tolérances dimensionnelles D4, une classe de résistance garantie minimum L40 et une épaisseur minimale de 200 mm,
- Le bloc de granulats légers, certifié NF avec une classe de tolérances dimensionnelles D4, une classe de résistance garantie minimum L30 et une épaisseur minimale de 200 mm,
- Les blocs avec isolant intégré en mousse minérale ou insert intégré sous Avis Technique en cours de validité (voir la liste des blocs concernés dans le paragraphe §2.2.2.1).

La non traditionnalité du procédé résulte de l'utilisation de la colle polymère « KOLABLOK ® » pour réaliser les joints horizontaux et verticaux si besoin et de l'utilisation des blocs avec isolant intégré.

Table des matières

1.	Avis du Groupe Spécialisé	4
1.1.	Domaine d'emploi accepté	4
1.1.1.	Zone géographique	4
1.1.2.	Ouvrages visés	4
1.2.	Appréciation	4
1.2.1.	Aptitude à l'emploi du procédé	4
1.2.2.	Durabilité	5
1.3.	Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé	5
2.	Dossier Technique.....	6
2.1.	Mode de commercialisation.....	6
2.1.1.	Coordonnées	6
2.1.2.	Identification	6
2.2.	Description.....	6
2.2.1.	Principe.....	6
2.2.2.	Caractéristiques des composants	6
2.3.	Dispositions de conception.....	7
2.3.1.	Dimensionnement des ouvrages en situation durable	7
2.3.2.	Utilisation en zones sismiques	9
2.3.3.	Dimensionnement des ouvrages en situation d'incendie	9
2.3.4.	Données mécaniques essentielles aux vérifications	10
2.4.	Disposition de mise en œuvre	11
2.4.1.	Généralités	11
2.4.2.	Outillage	11
2.4.3.	Principe général de pose du premier rang	12
2.4.4.	Préparation des blocs pour l'utilisation du procédé.....	12
2.4.5.	Préparation du procédé de collage.....	12
2.4.6.	Réalisation des angles	12
2.4.7.	Réalisation des points singuliers	12
2.4.8.	Revêtements.....	13
2.5.	Maintien en service du produit ou procédé	13
2.6.	Traitement en fin de vie	13
2.7.	Assistance technique.....	13
2.8.	Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication.....	13
2.8.1.	Blocs béton.....	13
2.8.2.	La Colle.....	13
2.9.	Mention des justificatifs	14
2.9.1.	Résultats Expérimentaux	14
2.9.2.	Références chantiers	16
2.10.	Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre.....	17
	Annexe 1 :Liste des blocs compatibles avec le procédé KOLABLOK®	17
	Annexe 2 : Matériel du procédé KOLABLOK	19
	Annexe 3 : Préparation du procédé KOLABLOK-MS	21
	Annexe 4 : Répartition des cordons horizontaux de colle.....	23
	Annexe 5 : Répartition des cordons verticaux de colle	25

1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

France métropolitaine, zones sismiques 1 à 4 au sens de l'arrêté du 22 Octobre 2010 modifié.

1.1.2. Ouvrages visés

Le procédé est destiné aux constructions courantes de type R+1+comble au sens de la norme NF DTU 20.1, ainsi qu'aux constructions de tous types d'ouvrages à usage commercial, industriel ou agricole dont la hauteur n'excède pas 9 mètres avec un chaînage horizontal tous les 3 mètres maximum.

L'utilisation du procédé avec le bloc AIR'BLOC pour les bâtiments à usage commercial, industriel ou agricole est exclue.

Le procédé peut être utilisé pour la réalisation de murs de soubassement, mis à part avec les blocs AIR'BLOC.

La réalisation des murs enterrés est exclue.

La réalisation des acrotères n'est pas visée par ce procédé.

Les autres limitations du domaine d'emploi résultent de l'application des règles de conception et de calcul données dans le paragraphe §2.3 du Dossier Technique.

Par ailleurs, les conditions d'exposition à respecter sont celles visées dans la partie 3 de la norme NF DTU 20.1 « Dispositions constructives minimales ».

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude à l'emploi du procédé

1.2.1.1. Stabilité

Elle est normalement assurée dans le domaine d'emploi accepté, moyennant le respect des règles habituelles en matière de conception, calcul et mise en œuvre des maçonneries de blocs creux en béton de granulats courants et de blocs en béton de granulats légers et les blocs avec isolant en mousse minérale ou insert intégré sous Avis Technique en cours de validité (voir la liste des blocs concernés dans le paragraphe § 2.2.2.1), montés à joints minces ainsi que des Prescriptions Techniques du présent document. Les granulats légers sont conformes à la norme NF EN 13055.

1.2.1.2. Sécurité en cas d'incendie

Le procédé permet de satisfaire à la réglementation incendie pour le domaine d'emploi visé dans la limite des domaines de validité de l'Appréciation de Laboratoire établie par le laboratoire CSTB et du procès-verbal de classement, rappelés au §2.9.1 du Dossier Technique.

La réaction au feu des blocs visés est donnée dans le tableau en annexe du Dossier Technique.

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en œuvre

De ce point de vue, le procédé ne se distingue pas des maçonneries traditionnelles de petits éléments.

1.2.1.4. Isolation thermique

Le procédé peut permettre de satisfaire aux exigences réglementaires étant entendu que les déperditions thermiques ne dépendent pas du seul procédé et qu'une vérification par le calcul, conduite conformément aux règles Th-Bât, doit être effectuée dans chaque cas.

Les valeurs de la résistance thermique R des murs en partie courante, à prendre en compte dans les calculs, sont données dans les certificats type NF Th ou équivalent. En l'absence d'un certificat type NF Th ou équivalent, une dégradation de la résistance thermique sera appliquée conformément aux règles Th-Bât.

1.2.1.5. Isolation acoustique

La réglementation portant sur la performance finale de l'ouvrage, la satisfaction à cette dernière, vis-à-vis des bruits aériens provenant de l'espace extérieur, peut être estimée par le calcul, dans des conditions défavorables, de l'indice d'affaiblissement acoustique [Rw+Ctr].

Sur la base des calculs réalisés, dont le rapport est référencé au §2.9.1 du Dossier Technique, on estime que les performances ne se distinguent pas de celles obtenues avec les mêmes blocs creux en béton de granulats courants et légers montés à joints minces traditionnels, et que toutes les configurations peuvent permettre de satisfaire à la réglementation vis-à-vis des bruits aériens provenant de l'extérieur dans les zones où l'isolement requis est égal à 30 dB.

1.2.1.6. Imperméabilité des murs extérieurs

Comme pour les maçonneries traditionnelles de blocs creux en béton de granulats courants et légers, l'imperméabilité des murs repose sur l'intégrité du revêtement extérieur associé. L'imperméabilité à l'eau des murs de façade peut être convenablement assurée moyennant le respect des conditions d'exposition définies à la partie 3 de la norme NF DTU 20.1 (P 10-202).

1.2.1.7. Confort d'été

La détermination de la classe d'inertie est à effectuer conformément aux règles « Th-Bât ».

Dans le cas de murs extérieurs de façade et pignon isolés par l'extérieur, les maçonneries montées selon le procédé « KOLABLOK® » sont à considérer comme des parois verticales lourdes pour la détermination forfaitaire de la classe d'inertie quotidienne.

1.2.1.8. Finitions – Aspects

Les finitions prévues sont celles, classiques, pour les parois en blocs creux en béton de granulats courants et légers. L'homogénéité du support d'enduit apportée par un montage à joints minces est favorable à l'homogénéité d'aspect et de teinte de l'enduit de parement.

1.2.1.9. Fabrication et contrôle

La fabrication des blocs creux béton en granulats courants et légers pour ce procédé ne diffère en rien à celle, classique, des blocs creux en béton. D'autre part, une chaîne de rectification des blocs permet d'obtenir la précision dimensionnelle en hauteur requise.

Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique.

1.2.1.10. Mise en œuvre

Le montage des blocs creux et avec isolant intégré en béton à joints minces de colle polymère diffère de la mise en œuvre traditionnelle à joints minces de mortier des produits traditionnels de même type.

La compatibilité du joint polymère avec les blocs creux et avec isolant intégré en béton a fait l'objet d'essais de convenance au préalable permettant de conclure favorablement à l'aptitude à l'emploi de ces associations. La mise en œuvre ne pose pas de problème particulier moyennant l'application des méthodes décrites dans le Dossier Technique et l'utilisation du pistolet approprié (Voir Annexe 2). La réalisation des assises, dont la planéité conditionne directement la qualité de réalisation des murs, requiert un soin particulier.

L'attention est par ailleurs attirée sur la nécessité du respect des délais d'application donnés au §2.4.5 du Dossier Technique, et d'adapter la longueur maximale d'encollage en conséquence de manière à éviter une polymérisation prématurée des cordons de colle, qui serait préjudiciable à la bonne tenue du collage.

1.2.2. Durabilité

Le béton de granulats courants et légers constitutif des éléments ne pose pas de problème de durabilité intrinsèque pour le domaine d'emploi revendiqué. Les joints en colle polymère KOLABLOK® étant protégés des rayonnements ultra-violets par la maçonnerie et par les revêtements extérieur et intérieur associés, la durabilité d'ensemble des murs est estimée équivalente à celle de murs traditionnels constitués des mêmes types de blocs.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

La spécificité de ce procédé réside dans le mode de réalisation des joints horizontaux et verticaux qui s'effectue par dépose de cordons de liant-colle polymère sur chaque assise, ce qui modifie considérablement les conditions de mise en œuvre sur chantier par rapport à une pose classique à joints de mortier. Compte-tenu du retour d'expérience en France encore très réduit, l'utilisation du procédé a été limitée aux bâtiments de type R+1+comble au plus.

2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées

Le procédé est commercialisé par le titulaire.

Titulaire : Société X INDUSTRIES

58 chemin de Foges

FR - 38300 Maubec

Email : contact@xtechnologies.fr

Internet : www.xtechnologies.fr

2.1.2. Identification

Les produits de joints sont conditionnés en cartouches aluminium de contenance 600 ml sur lesquelles est mentionnée l'appellation « KOLABLOK® » (Annexe 2 Figure 1).

Les blocs béton de granulats courants et légers et les blocs avec isolant intégré de marque NF comportent à minima un marquage, soit directement par tampon encreur ou jet d'encre, soit par étiquettes agrafées ou collées. Le marquage comprend : le logo CE, l'identification de l'usine productrice, la date de fabrication, la classe de résistance mécanique (B40 par exemple) et le logo NF.

2.2. Description

2.2.1. Principe

KOLABLOK® est un procédé de montage d'éléments de maçonnerie creux en béton de granulats courants et légers rectifiés à enduire ainsi que les blocs avec isolant intégré en mousse minérale ou insert intégré sous Avis Technique en cours de validité (voir la liste des blocs concernés dans le paragraphe §2.2.2.1)

Le montage s'effectue par collage des faces de pose formant le joint horizontal. Les joints de montage sont réalisés par dépose à chaque rangée de 2 ou 3 cordons de colle polymère ou 4 cordons de colle pour les blocs de granulats légers de classe de résistance $\geq$ L40. Le nombre de cordons à appliquer dépend de la résistance au cisaillement attendue (voir §2.3.4).

Les joints verticaux ne sont généralement pas traités en partie courante, sauf pour les trumeaux de longueur inférieure à 1,20 m. Dans ce cas, les joints verticaux doivent être obligatoirement traités au mortier, conformément au NF DTU 20.1 partie 1-1.

Si toutefois les joints verticaux sont réalisés en partie courante avec KOLABLOK®, ils doivent être conformes au § 2.4 du Dossier Technique. Dans le cas où les joints verticaux sont réalisés à l'aide d'un mortier traditionnel, ils doivent être conformes au § 5.3.5 de la NF DTU 20.1 partie 1-1.

Les points singuliers, comme les coffrages des rives de plancher, sont traités soit par des produits en béton de granulats courants ou légers traditionnels montés traditionnellement soit par d'autres procédés sous Avis Technique en cours de validité.

2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Eléments de maçonnerie en béton

Le procédé KOLABLOK® est destiné au montage d'éléments de maçonnerie creux en béton de granulats courants et légers ou de blocs avec isolant intégré rectifiés (groupe 3 au sens de la norme NF EN 1996-1-1) à enduire et de tous les accessoires associés, conformes au marquage CE selon la norme NF EN 771-3 et son complément national. Les granulats légers sont conformes à la norme NF EN 13055.

Les éléments de maçonnerie en béton ainsi que les éléments accessoires concernés par le montage à la colle KOLABLOK® doivent avoir une classe de tolérances dimensionnelles D4, une classe de résistance garantie de minimum B40 pour les blocs de granulats courants et L40 pour les blocs de granulats légers (sauf pour le bloc TECHNICITE de classe de résistance garantie minimum L30) et une épaisseur minimale de 200 mm $\pm$ 2 mm.

Les blocs avec isolant intégré visés sont limités au bloc suivant :

- AIR'BLOC (DTA n° 16/19-774 en cours de validité)
- KOSMO R1 (DTA RMUR K n° 16/20-782 en cours de validité)
- CONFORT R1 (DTA RMUR n°16/20-779 en cours de validité)
- NATUR R1 (DTA RMUR N n° 16/23-800 en cours de validité)
- TECHNIBEMO (DTA n° 16/24-806 en cours de validité)

Les blocs compatibles avec le procédé KOLABLOK® et visés par le présent Avis Technique sont listés en Annexe 1.

2.2.2.2. Colle de montage KOLABLOK®

2.2.2.2.1. Description

La colle KOLABLOK® est un liant polymère prêt à l'emploi qui polymérise en présence d'humidité. Le produit est vendu sous forme de pâte de couleur béton.

2.2.2.2.2. Caractéristiques

- Température de mise en œuvre recommandée de +5°C et jusqu'à + 40°C
- Températures des supports : 0°C à 40°C
- Vitesse de polymérisation : 25 minutes à 23°C et 50 % HR
- Densité : 1480 kg/m³ ± 60 kg/m³
- Résistance à la traction : ≥ 1,1 MPa
- Elongation à la rupture : 200 %
- Consommation de la colle par m² de mur (bloc de hauteur 25 cm) pour 2 cordons : 1 poche pour 5 à 6 m²
- Consommation de la colle par m² de mur (bloc de hauteur 25 cm) pour 3 cordons : 1 poche pour 3,5 à 4 m²

2.2.2.2.3. Conditionnement

La colle est disponible en poche de 600 ml. La poche est compactée lors de son utilisation et permet de réduire les déchets. (Annexe 2, figure 1)

2.2.2.2.4. Stockage

Les poches doivent être stockées dans un local sec, à l'abri et à une température comprise entre +5°C et +30°C. Les poches sont utilisables dans un délai de 15 mois à partir de la date de fabrication indiquées sur le conditionnement. Une fois la poche ouverte, la durée d'utilisation du procédé est de maximum 3 jours à condition de laisser la poche entamée dans le pistolet et d'obstruer l'embout de la canule pour éviter tout transfert d'humidité avec l'air.

2.2.2.2.5. Sécurité d'utilisation

X INDUSTRIES met à disposition sur demande la fiche de données sécurité de la colle.

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Dimensionnement des ouvrages en situation durable

2.3.1.1. Résistance sous charges verticales

À l'état-limite ultime, la valeur de calcul de la charge verticale appliquée par mètre de longueur de mur N_{Ed} obtenue suivant les normes NF EN 1990 et 1991, doit être inférieure ou égale à la valeur de calcul de la résistance aux charges verticales, N_{Rd} , exprimée en MN/m et donnée par l'expression suivante :

$$N_{RD} = \frac{\Phi \cdot t \cdot f_k}{\gamma_M}$$

avec :

- t : épaisseur de la maçonnerie, en mètres ;
- f_k : résistance caractéristique en compression de la maçonnerie, exprimée en MPa ;
- γ_M : coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la maçonnerie ;
- ϕ : coefficient de réduction pour tenir compte de l'éclatement du mur, l'excentricité des charges verticales appliquées et l'effet de fluage.

Les valeurs de ϕ peuvent être calculées de deux façons :

1 - Méthode standard : Calcul suivant NF EN 1996-1-1, § 6.1 ;

2 - Méthode simplifiée. Si on respecte les prescriptions des règles NF EN 1996-3, § 4.2 et les hypothèses ci-dessous :

- Elancement des murs < 20 ;
- Portée du plancher ≤ 6 m ;
- Hauteur libre d'un étage ≤ 3 m ;

on peut utiliser les valeurs de ϕ ci-dessous (calculées suivant la méthode simplifiée NF EN 1996-3, §4.2.2.3) :

	ϕ
Chargement centré (murs intermédiaires, refends...)	0,60
Chargement excentré (murs extérieurs d'appui des planchers ...)	0,55
Chargement excentré (murs extérieurs de niveau le plus élevé : pas de charges ou peu verticales)	0,40

Tableau 2 - Coefficient de réduction ϕ selon la NF EN 1996-3

2.3.1.2. Résistance sous charges latérales

Pour le calcul des murs soumis à des pressions hors plan, les résistances caractéristiques en flexion ont été déterminées expérimentalement. Les valeurs caractéristiques obtenues sont les suivantes :

- Résistance en flexion parallèle aux lits de pose : $f_{xk1}=0,17 \text{ N/mm}^2$ quel que soit la classe de résistance du bloc ;
- Résistance en flexion perpendiculaire aux lits de pose :
 - $f_{xk2}=0,17 \text{ N/mm}^2$ pour les blocs de classe de résistance B40/B50 / L30 / L40 ;
 - $f_{xk2}=0,21 \text{ N/mm}^2$ pour les blocs de classe de résistance $\geq \text{B60/L60}$.

2.3.1.3. Contreventement avec les maçonneries chaînées

Voir le cahier du CSTB N°3719 « Note d'information : Contreventement par murs en maçonnerie de petits éléments ».

La justification de l'aptitude du mur à assurer sa fonction de contreventement passe par les deux vérifications suivantes :

1- Le non-écrasement de la zone comprimée de la maçonnerie en pied de mur. Cette vérification de non-écrasement s'écrit :

$$\frac{2 \cdot \frac{V_{Ed}}{N_{Ed}} \cdot \frac{h}{l} + l}{l_c \cdot (1 - \frac{l_c}{3})} \cdot N_{Ed} \cdot l \leq \frac{\Phi \cdot t \cdot f_k}{\gamma_M}$$

avec :

- V_{Ed} : force horizontale appliquée au mur, exprimée en MN ;
- N_{Ed} : force verticale appliquée au mur, exprimée en MN/m ;
- l et h : respectivement longueur et hauteur du mur, exprimées en mètres ;
- l_c : longueur comprimée du mur (cf. § 6.2 de l'EN 1996-1-1), exprimée en mètres. A titre indicatif, des exemples de calcul de l_c sont donnés dans les tableaux ci-après en fonction de la longueur du mur et du rapport $V_{Ed}/(l \cdot N_{Ed})$:

l_c avec chaînage 2 ϕ 10		Longueur du mur de contreventement (m)					
		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
$V_{Ed}/(l \cdot N_{Ed})$	0	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
	0,1	1,47	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
	0,2	0,91	1,52	2,21	2,94	4,00	5,00
	0,3	0,65	1,04	1,58	2,24	3,68	5,00
	0,4	0,54	0,80	1,16	1,67	2,96	4,41

Tableau 3 - Valeurs l_c pour une maçonnerie de 20 cm, chaînage 2 ϕ 10, mur de hauteur 2,60 m

l_c avec chaînage 4 ϕ 10		Longueur du mur de contreventement (m)					
		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
$V_{Ed}/(l \cdot N_{Ed})$	0	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
	0,2	1,00	1,57	2,23	2,95	4,00	5,00
	0,4	0,67	0,96	1,34	1,81	3,03	4,43
	0,6	0,58	0,78	1,01	1,29	2,07	3,17
	0,8	0,53	0,69	0,87	1,07	1,59	2,33

Tableau 4 - Valeurs l_c pour une maçonnerie de 20 cm, chaînage 4 ϕ 10, mur de hauteur 2,60 m

Pour des valeurs du rapport $V_{Ed}/(l \cdot N_{Ed})$ comprises entre deux lignes des tableaux ci-dessus ou pour des longueurs du mur comprises entre deux colonnes des tableaux ci-dessus, il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour en déduire la valeur l_c .

2- l'absence de rupture prématurée par cisaillement à l'interface éléments de maçonnerie/joint horizontal, à vérifier en utilisant le modèle de cisaillement décrit au § 6.2 de l'EN 1996-1-1. La valeur de calcul de la force de cisaillement appliquée V_{Ed} doit être inférieure ou égale à la valeur de la résistance au cisaillement du mur, V_{Rd} , exprimée en MN et donnée par l'expression suivante :

$$V_{Rd} = \frac{t \cdot l \cdot f_{vk}}{\gamma_M} + \sum A_c \cdot \frac{f_{cvk}}{\gamma_c}$$

avec :

- f_{vk} est la résistance caractéristique au cisaillement de la maçonnerie, exprimée en MPa ;
- l est la longueur de l'ouvrage de maçonnerie entre chaînages, exprimée en m ;
- $\sum A_c$ est la somme des sections de béton des chaînages, exprimée en m^2 ;
- f_{cvk} est la résistance caractéristique au cisaillement du béton, exprimée en MPa ;
- γ_c est le coefficient partiel de sécurité relatif au béton.

La résistance caractéristique au cisaillement de la maçonnerie, f_{vk} , est prise égale à l'une des deux expressions suivantes :

- pose à joints verticaux secs ou avec KOLABLOK® :

$$f_{vk} = 0,5.f_{vk0} + 0,4.\frac{N_{Ed}}{t}$$

- pose à joints verticaux remplis ou collés sur au moins 40 % de l'épaisseur de la maçonnerie, conformément aux préconisations de l'Eurocode 6 (colle KOLABLOK exclue) :

$$f_{vk} = f_{vk0} + 0,4.\frac{N_{Ed}}{t}$$

avec :

- f_{vk0} : résistance initiale au cisaillement exprimée en MPa ;
- $N_{Ed}/t = \sigma_D$: contrainte verticale moyenne s'exerçant sur la partie comprimée du mur.

Dans le cas de murs montés à joints verticaux secs, le décalage des blocs d'une rangée sur l'autre doit être proche de la demi-longueur de ces derniers. De plus, la longueur minimale du panneau de contreventement doit être égale à $h.l_b/(2.h_b)$, h étant la hauteur du mur, et l_b et h_b étant respectivement la longueur et la hauteur de l'élément de maçonnerie.

Les données essentielles nécessaires aux vérifications ci-avant sont récapitulées dans les tableaux 6 et 7 du § 2.3.4

2.3.1.4. Contreventement avec les maçonneries non armées

Voir le cahier du CSTB N°3719 « Note d'information : Contreventement par murs en maçonnerie de petits éléments », § 1.3.2.1.

Le non-écrasement de la zone comprimée en pied de mur s'écrit :

$$\frac{2.V_{Ed}.h + N_{Ed}.l}{l_c.t.(l - \frac{l_c}{3})} \leq \frac{f_k}{\gamma_M}$$

avec :

- V_{Ed} = force horizontale appliquée en tête du mur ;
- N_{Ed} = force verticale appliquée à mi-longueur du mur ;
- l, h, t = longueur, hauteur et épaisseur du mur ;
- l_c = longueur comprimée du mur telle que :

$$l_c = \frac{3}{2}l - 3\frac{h.V_{Ed}}{N_{Ed}}$$

2.3.2. Utilisation en zones sismiques

2.3.2.1. Général

Les vérifications au contreventement sont à mener selon le modèle donné au §2.3.1.3 ci-avant, en considérant :

- Un coefficient de comportement q donné dans le §2.3.4 ;
- Un coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la maçonnerie égal à $2/3.\gamma_M$, sans être inférieur à 1,5 ;
- Un coefficient partiel de sécurité sur la résistance de l'acier γ_S égal à 1.

Seuls les blocs accessoires présentant un chaînage pouvant englober un cercle de 15 cm de diamètre peuvent être utilisés. Conformément à la norme NF EN 1998-1, § 9.5.4, en zone sismique la section transversale des armatures longitudinales des chaînages ne doit pas être inférieure à 3 cm² ni représenter moins de 1 % de la section transversale du chaînage. Il convient de placer les chaînages verticaux si nécessaire à l'intérieur du mur pour que l'espacement entre les chaînages ne dépasse pas 5 m (conformément à la norme NF EN 1998-1).

2.3.2.2. Prescriptions applicables aux maisons individuelles

Dans le cas de petits bâtiments de type R+1+comble de formes régulières définis dans le guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8-zones 3-4, l'utilisation du procédé pour la réalisation de panneaux de contreventement est admise en zones 1, 2, 3 et 4 moyennant le respect :

- Des dispositions constructives données dans ce guide, notamment en ce qui concerne la réalisation des chaînages horizontaux et verticaux ;
- De la longueur totale minimale des panneaux dans chaque direction, et de leur répartition dans le plan selon les prescriptions du guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8-zones 3-4.

2.3.3. Dimensionnement des ouvrages en situation d'incendie

Pour les murs de bâtiments soumis à exigences réglementaires en matière de résistance au feu, la charge verticale N_{Ed} à l'ELU pondérée par le coefficient de réduction η_{fi} doit être inférieure ou égale à la valeur de la charge maximale indiquée dans les Procès-Verbaux de classement pour les blocs en béton de granulats courants. On prendra par défaut $\eta_{fi} = 0,7$.

En outre, la hauteur maximale du mur ainsi que les autres conditions de validité du classement de résistance au feu sont indiquées dans ces Procès-Verbaux.

$$N_{Ed} \leq \min(N_{Rd} ; \text{Charge PV Feu}/0,7)$$

A titre d'exemple et pour des bâtiments d'habitation, deux conditions sont donc à vérifier :

- Situation normale : $N_{Ed} = 1,35 G + 1,5 Q \leq N_{Rd}$
- En situation incendie : $0,7 N_{Ed} \leq \text{charge PV feu}$.

Les références des PV feu sont indiquées au §2.9.1 du Dossier Technique.

Pour les blocs en béton de granulats légers et les blocs avec isolant intégré, les murs sont dimensionnés uniquement à froid. La résistance au feu de la paroi verticale est assurée uniquement par un écran de protection de type contre-cloison avec

revêtement en plaques de plâtre et le degré de résistance ne dépend que des caractéristiques de cette protection. La contre-cloison doit bénéficier d'un PV de classement EI15, EI30 ou supérieur en cours de validité.

2.3.4. Données mécaniques essentielles aux vérifications

Classe de résistance des blocs		L30	B40 / L40	B60 / L60
Résistance moyenne en compression normalisée des éléments de hauteur 198 mm	f_b	4,1 MPa	5,4 MPa	8,1 MPa
Résistance moyenne en compression normalisée des éléments de hauteur 248 mm	f_b	4,4 MPa	5,9 MPa	8,9 MPa
Résistance caractéristique en compression de la maçonnerie	f_k	1,6 MPa	2,0 MPa	2,4 MPa
Résistance initiale au cisaillement 2 cordons de colle	f_{vk0}	0,12 MPa		
Résistance initiale au cisaillement 3 cordons de colle	f_{vk0}	0,16 MPa		
Résistance initiale au cisaillement 4 cordons de colle	f_{vk0}	0,26 MPa		
Résistance caractéristique en cisaillement du béton	f_{cvk}	0,45 MPa (béton C25/30)		
Coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la maçonnerie	γ_M	3,0 (actions durables ou transitoire) ou 1,67 (actions sismiques)		
Coefficient partiel de sécurité sur la résistance du béton	γ_C	1,5 pour les actions durables ou transitoires et 1,3 pour les actions sismiques		
Coefficient de comportement	q	2,5		
Module d'élasticité de la maçonnerie	E	1 600 MPa	2 000 MPa	2 400 MPa

Les données mécaniques essentielles à utiliser pour les blocs de classe de résistance B50 sont celles de la classe B40.

Tableau 6 – Données mécaniques essentielles pour les blocs en béton de granulats courants et légers

Dénomination des blocs isolants		CONFORT R1 KOSMO R1 NATUR R1	AIR'BLOC	TECHNIBEMO	CONFORT R1 KOSMO R1 NATUR R1
Classe de résistance des blocs		B40	B60		
Résistance moyenne en compression normalisée des éléments de hauteur 198 mm (MPa)	f _b	5,4	-	8,1	8,1
Résistance moyenne en compression normalisée des éléments de hauteur 248 mm (MPa)	f _b	5,9	8,9	-	8,9
Résistance caractéristique en compression de la maçonnerie (MPa)	f _k	2,2	2,8		
Résistance initiale au cisaillement (MPa) 2 cordons de colle	f _{vk0}	0,12			
Résistance initiale au cisaillement (MPa) 3 cordons de colle	f _{vk0}	0,16			
Résistance caractéristique en cisaillement du béton (MPa)	f _{cvk}	0,45 MPa (béton C25/30)			
Coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la maçonnerie	γ _M	3,0 (actions durables ou transitoire) ou 1,67 (actions sismiques)			
Coefficient partiel de sécurité sur la résistance du béton	γ _C	1,5 pour les actions durables ou transitoires et 1,3 pour les actions sismiques			
Coefficient de comportement	q	1,5			
Module d'élasticité de la maçonnerie (MPa)	E	2 200	2800		

Tableau 7 – Données mécaniques essentielles pour les blocs avec isolant mousse minérale ou insert intégré

2.4. Disposition de mise en œuvre

2.4.1. Généralités

La mise en œuvre sera réalisée suivant les principes du NF DTU 20.1, en remplaçant le mortier pour joint mince par KOLABLOK® pour la réalisation des joints horizontaux et si besoin des joints verticaux.

L'application de la colle polymère prête à l'emploi doit être effectuée à l'aide de l'outil de pose spécifiquement prévu à cet effet de manière à assurer un calibrage aussi régulier que possible de la couche de colle et une largeur d'encollage par cordon d'environ 15 mm après tapotage. 2 ou 3 cordons longitudinaux sont à réaliser pour revendiquer les performances ci-dessus. La pose est proscrite sur supports gelés ou poussiéreux ou gorgés d'eau.

Les dispositions constructives des maçonneries chaînées correspondent à celles de la norme NF EN 1996-1-1. Les dispositions constructives des maçonneries non armées correspondent à celles prévues par le NF DTU 20.1 pour les maçonneries chaînées (section béton, section armatures...).

Du fait de la nécessité de disposer d'un nombre entier de rangées sur chaque hauteur d'ouvrage (mur, allège, ...), et du fait de l'impossibilité de jouer sur l'épaisseur des joints aux fins de rattrapage, un calepinage préalable en hauteur des ouvrages est indispensable. Le calepinage en hauteur se gère facilement avec les blocs de chaînage et si besoin avec une arase béton en tête de mur.

Dans le cas de réalisation de trumeaux de longueur inférieure ou égale à 1,20 m, les joints verticaux sont systématiquement encollés au mortier pour joint mince compatible avec les blocs, conformément au NF DTU 20.1.

L'encollage des joints verticaux peut s'avérer nécessaire pour augmenter la résistance au cisaillement de la maçonnerie.

2.4.2. Outillage

L'outillage traditionnel du maçon est nécessaire (truelle, règles, niveau, maillet, outillage de découpe, ...). Il est complété par un outillage spécifique propre au procédé KOLABLOK® (Annexe 2, figure 1, 2, 3 et 4) :

- Pistolet à poche de 600 ml, qu'il soit mécanique ou mécanique à assistance électrique (avec le poussoir plat de type B) ;
- Canule KOLABLOK® pour pistolet à poche ;
- Poche KOLABLOK®.

La canule peut être réutilisée après avoir été nettoyée (colle sèche) ou remplacée par une nouvelle canule.

2.4.3. Principe général de pose du premier rang

L'assise du premier rang d'éléments de maçonnerie en béton est réalisée sur un lit de mortier conformément au NF DTU 20.1. Ce mortier doit être hydrofugé pour éviter les remontés capillaires.

Après étalement du mortier, celui-ci est réglé de niveau avec une règle prenant appui sur les guides des platines de réglage.

Le maçon procède ensuite à la pose du premier rang en réglant l'alignement des éléments de maçonnerie en béton et leur niveau dans les 2 directions à l'aide d'un niveau et d'un maillet en caoutchouc.

2.4.4. Préparation des blocs pour l'utilisation du procédé

Les éléments de maçonnerie sont débarrassés des agents antiadhésifs comme la poussière, la graisse, etc. (Annexe 3, figure 7).

Les éléments de maçonnerie sont humidifiés à l'aide d'une brosse mouillée. Le surplus d'eau doit être évacué.

2.4.5. Préparation du procédé de collage

La mise en place de la poche dans le pistolet s'effectue après avoir coupé l'extrémité de la poche coté embout du pistolet. (Annexe 3, figure 5 et 6), en s'assurant que la partie de la poche coupée est assez large pour laisser sortir la colle.

2.4.5.1. Principe général de pose des éléments de maçonnerie

Une fois le 1^{er} rang d'éléments de maçonnerie en béton posé de niveau sur l'arase de mortier, les autres rangs sont posés à l'aide du KOLABLOK® en appliquant 2 ou 3 cordons de colle KOLABLOK® d'environ 4 mm de diamètre. Il est également possible d'appliquer 4 cordons de colle KOLABLOK® d'environ 4 mm de diamètre pour les blocs de granulats légers de classe de résistance $\geq$ L40 et identifié dans l'Annexe 1 du Dossier Technique.

Les cordons doivent être positionnés sur toute la longueur des parois longitudinales. Deux cordons sont systématiquement appliqués sur les deux parois externes (1 côté intérieur et 1 côté extérieur du mur). Dans le cas des blocs de granulats légers, le cordon côté extérieur peut être appliqué sur la deuxième paroi (cf. Annexe 4). Le troisième, voire le quatrième (cas des blocs de granulats légers uniquement) cordon éventuel sont appliqués sur les parois centrales (cf. Annexe 4, figures 10 et 12). La nécessité d'appliquer 2, 3 ou 4 cordons dépend de la résistance au cisaillement attendue (voir § 2.3.4). A défaut de calcul, les dispositions forfaitaires suivantes peuvent être retenues : 2 cordons en zones non sismiques et 3 cordons (voire 4 pour les blocs de granulats légers) en zones sismiques.

Pour éviter la formation d'une peau sur le liant, il est préconisé de poser les éléments de maçonnerie en béton dans un délai de 5 minutes après application du cordon. Ce délai permet d'avoir une marge de sécurité suffisante pour toutes les configurations de mise en œuvre (température et humidité ambiantes).

Après assemblage des éléments de maçonnerie en béton, il y a contact direct d'un rang d'éléments de maçonnerie en béton sur l'autre, avec toutefois possibilité de rattraper l'alignement des faces par tapotage.

En cas de reflux important de colle au droit des joints horizontaux et/ou verticaux entre blocs, ce reflux devra être coupé à sec avant l'application du revêtement extérieur.

En cas de coupe, la jonction entre les deux faces coupées est collée au mortier pour joints minces ou remplie au mortier. Si l'espace entre les deux faces coupées est inférieur à 3 mm, la jonction peut être collée à la colle KOLABLOK®.

Les coupes doivent être réalisées à l'avancement.

2.4.5.2. Réalisation des chaînages verticaux et horizontaux

Les chaînages verticaux et les chaînages horizontaux sont réalisés traditionnellement (bétonnage des réservations) et conformément aux règles de l'art (NF DTU 20.1, réglementation sismique en vigueur).

2.4.5.3. Précautions d'emploi

Les températures d'utilisation sont limitées à la plage comprise entre +5°C et +40°C.

En outre, la mise en œuvre du procédé au cours de périodes pendant lesquelles la température est susceptible de descendre en-deçà de +5°C doit être assortie des précautions indiquées ci-dessous :

- La pose du premier rang étant réalisée sur une arase de mortier hydrofugé classique, elle doit être exécutée conformément au NF DTU 20.1 à une température d'au moins +5°C.
- La colle KOLABLOK® ne doit pas être appliquée sur un support gorgé d'eau, couvert de givre, de neige ou de glace.
- Afin d'éviter le risque de saturation d'eau, de dépôt de givre, de neige ou de glace interdisant l'utilisation de KOLABLOK®, les murs doivent impérativement être couverts d'un film plastique à chaque arrêt de chantier.

2.4.6. Réalisation des angles

Les angles sont réalisés en prenant soin de déposer la colle en suivant les indications de l'Annexe 4, figures 11 et 13. Le joint vertical se fait par l'emboîtement entre bloc béton. Lorsque cet emboîtement n'est pas réalisé (coupe ou emboîtement femelle/femelle ou autre), un joint de mortier devra être réalisé entre les blocs. Si l'espace entre les blocs béton est inférieur à 3 mm, le joint vertical peut être réalisé à la colle KOLABLOK® (Annexe 5, figures 14 et 15).

2.4.7. Réalisation des points singuliers

La réalisation des points singuliers et la mise en œuvre des accessoires se font suivant les prescriptions du NF DTU 20.1 ou des DTA en cours de validité.

2.4.8. Revêtements

2.4.8.1. Revêtements intérieurs

Dans le cas d'une isolation par l'intérieur : complexe de doublage plaque de plâtre-isolant ou isolant sur ossature métallique.

Dans le cas d'une isolation par l'extérieur : enduit traditionnel au plâtre projeté, plaques de plâtre sur ossature simple ou enduits tels que définis ci-dessous pour les revêtements extérieurs.

2.4.8.2. Revêtements extérieurs (selon NF DTU 26.1)

Dans le cas d'une isolation par l'intérieur :

- a. Avec blocs en béton de granulats courants
 - Enduit d'imperméabilisation monocouche OC1, OC2 ou OC3
 - Enduit traditionnel GP multicouches de classe CS I à CS IV applicable sur support Rt3
- b. Avec blocs en béton de granulats légers :
 - Enduit d'imperméabilisation monocouche OC1 ou OC2
 - Enduit traditionnel GP multicouches de classe CS I à CS III
- c. Avec blocs en béton avec isolant intégré en béton :
 - Enduit d'imperméabilisation monocouche OC1 ou OC2
 - Enduit traditionnel GP multicouches de classe CS I à CS III

En cas de reflux important de colle au droit des joints horizontaux et/ou verticaux entre blocs, ce reflux devra être coupé à sec avant l'application du revêtement extérieur.

Dans le cas d'une isolation par l'extérieur : tout système d'isolation thermique par l'extérieur ayant fait l'objet d'une Evaluation Technique Européenne et d'un Document Technique d'Application visant un support en maçonnerie de blocs en béton de granulats courants et légers.

Dans le cas des murs en soubassement, l'enduit extérieur doit être choisi selon la catégorie de murs et mis en œuvre conformément aux NF DTU 20.1 et 26.1.

2.5. Maintien en service du produit ou procédé

Moyennant le respect des dispositions de mise en œuvre décrites au §2.4, le procédé ne requiert aucune intervention en service.

2.6. Traitement en fin de vie

Pas d'informations apportées au dossier.

2.7. Assistance technique

X INDUSTRIES apporte une assistance et une formation adaptée aux entreprises qui découvrent le procédé. Un guide de mise en œuvre est systématiquement fourni aux entreprises.

2.8. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication

2.8.1. Blocs béton

2.8.1.1. Fabrication et contrôle

La fabrication des blocs est identique à celle des blocs de granulats courants et légers de l'industrie du béton. Elle fait l'objet d'un autocontrôle suivi par le CERIB dans le cadre de la marque NF 025A « Blocs en béton de granulats courants et légers ».

2.8.1.2. Marquage

Les produits sont marqués par jet d'encre à la fréquence de 5 % par unité de conditionnement. Le marquage comprend l'identification de l'usine productrice, le logo CE et celui de la marque NF, la date de fabrication, la classe de résistance. Un marquage par étiquette est également réalisé sur les produits, ce marquage comprend les mêmes informations complétées par les références et/ou les codes articles des blocs.

2.8.2. La Colle

2.8.2.1. Fabrication

Les sites de fabrication sont les suivants :

- Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek
8793 Waregem – Belgique

- Splenterbeekstraat 4
8710 Wielsbeke – Belgique
- Suur-Paala 10
13619 Tallinn – Estonie
- Avinguda Bertran Güell 78
08850 Gava – Espagne

2.8.2.2. Contrôles

Caractéristique	Valeur-cible	Tolérance	Fréquence
Formation de peau	25 minutes	[15 – 45] minutes	1 fois par lot (1 lot = 900 poches)
Viscosité à 0,01 MPa	85000	[65000 – 105000]	
Viscosité à 1,0 MPa	1500	[1250 – 1750]	
Dureté Shore A après 7 jours (ISO 868)	40 mN	[30 – 50] mN	
Pelage manuel sur support aluminium anodisé (NF EN ISO 8339)	Rupture cohésive	-	
Contrainte d'adhésivité-cohésion à rupture (NF EN ISO 8339)	1,1 MPa	± 0,1 MPa	1 fois par an
Elongation à rupture (NF EN ISO 8339)	200 %	±15 %	
Masse volumique (NF P 85-700)	1,48 g/cm ³	±0,06 g/cm ³	

Tableau 8 – Caractéristiques à contrôler

2.8.2.3. Marquage et mode de traçabilité

Les poches KOLABLOK® comportent une étiquette avec le numéro de lot, la date et le lieu de fabrication.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats Expérimentaux

Essais mécaniques :

- Rapport d'essais LMC² « Essais de compression sur muret avec différent bloc en béton collés par la colle KOLABLOK-MS » daté d'octobre 2021 : Compression verticale centrée selon la norme NF EN 1052-1.
 - 15 blocs différents (marques et régions différentes)
 - 6 essais par marque de blocs
 - 2 cordons (encollage des parois extérieures uniquement)
 - Résistance caractéristique à la compression : 1,7 MPa
- Rapport d'essais LMC² « Essais de flexion perpendiculaire aux joints horizontaux sur différent bloc en béton collés par la colle KOLABLOK-MS » daté d'octobre 2021 : Flexion perpendiculaire selon la norme NF EN 1052-2.
 - 15 blocs différents (marques et régions différentes)
 - 1 essai minimum par marque de blocs (Rupture en traction des blocs dans tous les cas)
 - 2 cordons (encollage des parois extérieures uniquement)
 - Résistance caractéristique à la flexion perpendiculaire : 0,17 MPa
- Rapport d'essais LMC² « Essais de flexion parallèle aux joints horizontaux sur différent blocs en béton collés par la colle KOLABLOK-MS » daté d'octobre 2021 : Flexion perpendiculaire selon la norme NF EN 1052-2.
 - 15 blocs différents (marques et régions différentes)
 - 6 essais par marque de blocs
 - 2 cordons (encollage des parois extérieures uniquement)
 - Résistance caractéristique à la flexion parallèle : 0,17 MPa
- Rapport d'essais LMC² « Essais de cisaillement sur blocs en béton collés par la colle KOLABLOK-MS » daté d'octobre 2021 : Cisaillement selon la norme NF EN 1052-3.

- 15 blocs différents (marques et régions différentes)
 - 6 essais par marque de blocs
 - 2 cordons et 3 cordons
 - Résistance caractéristique au cisaillement : 0,08 MPa (2 cordons) et 0,11 MPa (3 cordons)
- Rapport d'essais CSTB EEM 21-04727 daté du 14 septembre 2021 : Contreventement sur maçonneries à base de blocs béton rectifiés et de colle KOLABLOK-MS
 - Rapport d'essais LMC² « Essais Blocs de béton assemblés par collage : Détermination des caractéristiques d'adhérence au béton en cisaillement » daté de mai 2023.
 - Rapport d'essais LMC² « Essais de cisaillement sur blocs légers en béton collés par la colle KOLABLOK » daté d'avril 2023.
 - Rapport d'essais LMC² « Détermination des résistances en cisaillement, flexion et compression de blocs rectifiés en béton assemblés avec KOLABLOK » daté de février 2024.
 - Rapport d'essais LMC² « Détermination des résistances en cisaillement, flexion et compression de blocs rectifiés en béton assemblés avec KOLABLOK » daté de février 2026.
 - Rapport d'essais LMC² « Détermination des résistances en cisaillement, flexion et compression de blocs rectifiés en béton assemblés avec KOLABLOK » daté de mars 2026.

Performance acoustique :

- Note Holcim Innovation Center « Performance acoustique d'un mur maçonné avec joint colle de type mastic MS (Kolablock) » datée du 06 septembre 2021

Résistance au feu :

- Rapport d'essais CSTB n° DSSF21-05955 daté du 19/10/2021 : Essai de résistance au feu d'un mur porteur en blocs béton collés par la colle KOLABLOK-MS
- Rapport d'essais CSTB n° DSSF21-03780 daté du 19/10/2021 : Essai de résistance au feu d'un mur porteur en blocs béton collés par un mortier de joints minces
- Appréciation de laboratoire CSTB N° AL21-323 (version 3) datée du 21/06/2023 :
 - **Blocs en béton du granulats courants :**
La performance au feu d'un mur de maçonnerie jointoyé à la colle KOLABLOK-MS® est donc estimée (R)EI 30. Cette performance est atteinte en respectant les conditions suivantes :
 - Blocs en béton conformes à la NF EN 771-3 et NF EN 771-3/CN catégorie 1 (blocs certifiés NF à résistance garantie) :
 - Blocs creux à 2 rangées et 6 alvéoles ;
 - Dimensions 500 x 200 (h) x 200 mm ou 500 x 250 (h) x 200 mm ;
 - Montage à joints minces, joints verticaux non collés ;
 - Classe de résistance B40 ou B60 ;
 - Maçonnerie enduite ou non enduite

La hauteur d'étage est limitée à 3 mètres. Le chargement des murs porteurs est limité à 100 kN/ml.

La résistance au feu peut également être assurée uniquement par un écran de protection de type contre-cloison avec revêtement en plaques de plâtre et le degré de résistance ne dépend que des caractéristiques de cette protection. La contre-cloison doit bénéficier d'un PV de classement EI15, EI30 ou supérieur en cours de validité.

- **Blocs en béton de granulats légers et blocs avec isolant intégré :**
La résistance au feu de la paroi verticale est assurée uniquement par un écran de protection de type contre-cloison avec revêtement en plaques de plâtre et le degré de résistance ne dépend que des caractéristiques de cette protection. La contre-cloison doit bénéficier d'un PV de classement EI15, EI30 ou supérieur en cours de validité.
- Procès-Verbal de Classement n° 051668-A « Résistance au feu d'un mur non porteur constitué de blocs en béton rectifiés, de dimensions 500 x 200 x 200 mm3, montés avec une colle prête à l'emploi (KOLABLOK) ». CERIB, 25/11/2024 :
- Les murs non porteurs en blocs de granulats courants réalisés avec le procédé KOLABLOK® bénéficient d'un PV de classement EI90 et EI180.

2.9.2. Références chantiers

Chantier	Localisation	Année	Surface	Type de bloc
Coget Sillard	Viellenave-d'Arthez (64)	2025	201 m²	courant
Vergé	Gan (64)	2025	44 m²	courant
Roméro	Lons (64)	2025	170 m²	courant
Benjamin Charpentier Maison Alysia	Rohan (56)	2025	150 m²	courant
CIV Extension	Rennes (35)	2025	100 m²	léger
Franck Groussard Maison Individuelle	Domloup (35)	2025	110 m²	courant
Manceau	Avranches (50)	2025	300 m²	isolant
3 Maisons Bati 85	Le Pellerin (85)	2025	300 m²	léger
Maison Individuelle Agius	Heric (44)	2025	500 m²	isolant
Maison Comeca	Angles (85)	2025	300 m²	isolant
Rouxel	La Nouée (56)	2025	250 m²	léger
Almeria	Les Sorinières (44)	2025	900 m²	courant
Chauvin	Villeneuve en Retz (44)	2025	250 m²	courant
Maison de santé	Vouvant (85)	2025	600 m²	courant
Batirenov	Nantes (44)	2025	250 m²	courant
Ts maçonnerie	Plessé (44)	2025	200 m²	isolant
Belen	Angles (85)	2025	200 m²	isolant
Viade Construction	Saint Jean de Monts (85)	2025	400 m²	courant
West Anjou	Segré (49)	2025	200 m²	léger
MKL Construction	Vertou (44)	2025	300 m²	courant
BCRB Box	St Gilles (85)	2025	250 m²	courant
Maison Guillet	Le Poiré sur Vie (85)	2025	200 m²	courant
Maison Mayeaux	Guer (56)	2025	250 m²	courant
Maison Comeca	Bouguenais (44)	2025	200 m²	isolant
Dany Lubert	Peaule (56)	2025	300 m²	courant
Lycée St Sauveur	Redon (35)	2025	290 m²	courant
Jacky Godard	Beaupréau	2025	200 m²	courant
Le François	Orouet (85)	2025	500 m²	courant
Akeo	Le Boupère (85)	2025	300 m²	courant
Cabinet dentaire	St Macaire en Mauges (49)	2025	600 m²	courant
Maison Arnaud	Bretignolles (85)	2025	410 m²	courant
Maison Créative	Nantes (44)	2025	300 m²	isolant
Bouguer	La Haie Foussière (44)	2025	350 m²	courant
Bongibaut	St Gilles (85)	2025	250 m²	courant
Maison Individuelle	Aviré (49)	2025	260 m²	léger
Maison Acm	Carquefou (44)	2025	200 m²	courant
Maison individuelle	Mormaison (85)	2025	200 m²	courant

2.10. Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre

Annexe 1 :Liste des blocs compatibles avec le procédé KOLABLOK®

Les blocs listés dans le tableau ci-dessous doivent être certifiés NF ou équivalent avec une classe de tolérance dimensionnelle D4.

Nom du bloc	Type de bloc*	Producteur	Classe de résistance	Classe de réaction au feu	Nombre de cordons (joint horizontaux)	Joints verticaux KOLABLOK
ELIBLOC	C	Alkern	B40/ B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
ELITHERM	C	Alkern	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
SJ – BLOC RECTIFIÉ	C	Atlantique Matériaux	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
RBC203	C	Aude Prefa	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
-	C	Bemaco	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
R'BLOC	C	Betontec	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
-	C	Carrière d'Etavaux	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
CELTYBLOC	C	Celtys	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
OBRA	C	Chausson Matériaux	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
-	C	Courtot	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
RECTIBLOC	C	Etxe Prefa	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
PLANIBLOC	C	Fabemi	B50	A1	2 ou 3	0 ou 2
FABTHERM ECO	C	Fabemi	B50	A1	2 ou 3	0 ou 2
RECTIBIHR	C	Etablissements Bihr	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
TECHNIBLOC	C	GIE Technibloc	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
ILICOBLOC	C	Guerin	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
-	C	Guibout Matériaux	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
PRESTOBLOC	C	Libaud	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
RC BLOC	C	Les Bétons du Pic d'Andan	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
EFFIBLOC	C	Mialanes, Biallais et LIB	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
EXTRABLOC	C	Point P	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
GENEBLOC	C	Point P	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
ECO500C	C	Point P	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
RECTICOL	C	Pomel Béton	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
JOINT MINCE	C	Pradier	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
BLOC R	C	Seac	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
ARTIBLOC	C	Prefa des Pays de Loire	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
EASYBLOC	C	Sopragglo	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2
RECTI'BLOC	C	Vieille Matériaux	B40	A1	2 ou 3	0 ou 2
ISOLSTAR	C	Vieille Matériaux	B50	A1	2 ou 4	0 ou 2
ISOL+	L	Aude Prefa	L40	A1	2 ou 3 ou 4	0 ou 2
RT, RT+	L	Etxe Prefa	L40/L60	A1	2 ou 3 ou 4	0 ou 2
EASYTHERM	L	GIE Easytherm	L60	A1	2 ou 3 ou 4	0 ou 2
TECHNITHERM	L	GIE Technitherm	L40	A1	2 ou 3 ou 4	0 ou 2
RC BLOC THERM	L	Les Bétons du Pic d'Andan	L40/L60	A1	2 ou 3 ou 4	0 ou 2
TECHNICITE	L	Plattard	L30	A1	2 ou 3 ou 4	0 ou 2
BETOTHERM	L	Pradier	L40	A1	2 ou 3 ou 4	0 ou 2
CONFORT	L, I	Alkern	L30	A1	2 ou 3	0 ou 2
CONFORT +	L, I	Alkern	L30	A1	2 ou 3	0 ou 2
CLIMAT	L, I	Alkern	L30	A1	2 ou 3	0 ou 2
CONFORT R1	C, I	Alkern	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2 ou 3
KOSMO R1	C, I	Alkern	B40/B60	A1	2 ou 3	0 ou 2 ou 3
NATUR R1	C, I	Alkern	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2 ou 3
AIR'BLOC	C, I	Perin et Cie	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2 ou 3
TECHNIBEMO	C, I	GGI et Plattard	B60	A1	2 ou 3	0 ou 2 ou 3

* C = granulats courants / L = granulats légers / I = avec isolant intégré

Annexe 2 : Matériel du procédé KOLABLOK



Figure 1 – Poche neuve et usagée de 600 ml




Figure 2 – Canule de répartition



Figure 3 – Pistolet mécanique



Figure 4 – Pistolet mécanique à assistance électrique

Annexe 3 : Préparation du procédé KOLABLOK-MS



Figure 5 – Découpage de la poche de 600 ml



Figure 6 – Insertion de la poche dans le pistolet et vissage de la canule



Figure 7 – Dépoussiérage des blocs



Figure 8 – Application d'un cordon de colle sur une paroi du bloc



Figure 9 – Tapotage au maillet

Annexe 4 : Répartition des cordons horizontaux de colle

Nota : il est parfois nécessaire d'appliquer un 3^{ème} ou un 4^{ème} cordon de colle KOLABLOK® afin d'augmenter la résistance initiale au cisaillement de la maçonnerie.




Figure 10 – Répartition des cordons de colle sur les blocs standards (granulats courants)




Figure 11 – Répartition des cordons de colle sur les blocs d'angle (granulats courants)




Figure 12 – Répartition des cordons de colle sur les blocs standards (granulats légers)




Figure 13 – Répartition des cordons de colle sur les blocs d'angle (granulats légers)

Lorsque le bloc béton en granulats légers ne présente pas de paroi centrale à l'axe du bloc, le 3ème cordon est appliqué sur la paroi la plus proche du côté intérieur du mur.

Annexe 5 : Répartition des cordons verticaux de colle




Figure 14 – Répartition des cordons de colle sur les blocs standards (granulats courants)



Figure 15 – Répartition des cordons de colle sur les blocs légers (granulats légers)