

DESCRIPTION

- Gel adhésif monocomposant à base de polyuréthane prêt à l'emploi.
- Permet de coller les blocs en béton rectifiés (classe de tolérance D4).
- Adhère sur support sec ou humide (résistante à l'humidité classe :D4).
- Ne corrode pas les métaux.
- Sans solvants
- Très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries.

APPLICATIONS

- Destiné exclusivement à coller des blocs béton rectifiés NF D4 de granulats courants, légers et isolants.
- Application en intérieur et en extérieur.
- Appliqué à l'aide d'un pistolet pour poche de 600 ml, manuel, électrique ou pneumatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières	Colle polyuréthane
Système de durcissement	Par l'humidité
Nombre de composants	1
Formation de peau (23°C et 50% H.R.)	7-10 min.
Vitesse de durcissement (23°C et 50% H.R.)	2 mm/24 h
Densité : ISO 1183	1,46 g/ml
Température d'application	+5°C / +40°C
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C et +25°C	18 mois
Résistance au cisaillement	≥ 12 MPa
Résistante à l'humidité (suivant EN 204)	D4
Extrait sec	ca. 100%
Résistance aux températures	-30°C - +70°C
Résistance à l'humidité et aux U.V. et insensible au gel	Très bonne

EMBALLAGE et COULEUR

Carton	20 poches de 600 ml et 10 canules
Palette	36 cartons
Couleur	Gris foncé
Traitement après usage	Déchet Industriel Banal (DIB)

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

MODE D'EMPLOI

- Le premier rang de blocs doit être monté sur une arase d'assise conformément aux prescriptions du DTU 20.1 traitant des maçonneries à joints minces.
- Les autres rangs sont maçonnés avec KOLABLOK[®] Xtra, en prenant soin de dépoussiérer la surface des blocs avant application de la colle.
- A l'aide du pistolet, 2, 3 ou 4 cordons de colle d'environ 4 mm de diamètre sont répartis sur chacune des cloisons des blocs (cloisons extérieures dans le cas de 2 cordons).
- 1 poche de 600 ml pour 6 m² de blocs rectifiés hauteur 25 cm (cas 2 cordons).

SECURITE

- Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

RESTRICTIONS

- Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines).

AGREMENTS TECHNIQUES

- Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.
- DIN/EN 204 D4.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).